

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>VRSTA PROIZVODA</b>       | AQUALUX LAK je završni premaz za drvo i metal na bazi visokokvalitetne vodorazrijeđive akrilne smole, pigmentata postojećih na svjetlost, aditiva i vode. Proizvod je: - Ekološki prihvatljiv<br>- Netoksičan<br>- Nezapaljiv<br>- Otporan na atmosferilije                                    |
| <b>ASORTIMAN</b>             | Prema ton karti SVJETLOST.   |
| <b>RAZRJEĐIVAČ</b>           | Voda   |
| <b>IZGLED PREMAZA</b>        | Svilenkasto sjajan   |
| <b>SUŠENJE</b>               | suho na dodir: 1-2 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju; potpuno suho: 5 h.  |
| <b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>    | Ovisno o nijansi   |
| <b>VISKOZITET</b>            | 1500-4000 mPa·s (ovisno o nijansi) HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C   |
| <b>IZDAŠNOST</b>             | 8-10 m <sup>2</sup> /l u jednom sloju, ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza.   |
| <b>GUSTOĆA</b>               | 1,05-1,25 kg/l, ovisno o nijansi   |
| <b>HOS VRIJEDNOST</b>        | HOS kategorija i granična vrijednost:<br>A(d), 130 g/l (2010.); ovaj proizvod sadrži: maks. 4 g/l  |
| <b>PODRUČJE PRIMJENE</b>     | AQUALUX LAK služi kao završni premaz za zaštitu metalnih i drvenih podloga.  |
| <b>PRETHODNI PREMAZ</b>      | AQUALUX temeljna boja za drvo<br>AQUALUX temeljna boja za metal  |
| <b>NAČIN NANOŠENJA</b>       | AQUALUX LAK nanosi se kistom, prskanjem ili valjkom u dva sloja.<br>Viskozitet za prskanje: 25-30" HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C.<br>Viskozitet za kist i valjak: razrijeđuje se prema potrebi vodom iz vodovoda.<br>Odmah nakon upotrebe ambalažu dobro zatvoriti, a alat oprati vodom! |
| <b>DEBLJINA FILMA</b>        | Preporuča se debljina suhog filma od 30 µm po premazu.   |
| <b>MEĐUPREMAZNI INTERVAL</b> | Minimum: 2-3 h/20 °C, uz 65 % relativne vlažnosti zraka i dobru ventilaciju.<br>Maksimum: 1-2 tjedna. Ako se ovo vrijeme prekorači, površinu premaza treba lagano prebrusiti brusnim papirom, tj. skinuti nečistoće.   |
| <b>SKLADIŠTENJE</b>          | Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 35 °C.   |
| <b>ROK VALJANOSTI</b>        | Naznačen na ambalaži.  |
| <b>NAPOMENA</b>              | Proizvod ne smije smrznuti!  |

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!